

1 sept

2023

Produktblad

# Hård Board



Gröning Board  
Vallavägen 12  
791 42 FALUN  
023-194 70  
[info@groningboard.se](mailto:info@groningboard.se)  
[order@groningboard.se](mailto:order@groningboard.se)

**GRÖNING  
BOARD**



kg/m<sup>3</sup>  
Densitet  
**940**

mm  
Tjocklek  
**3-7**

Standard  
E1  
**EN 13986**

## Produktbeskrivning

Hård Board eller träfiberskivor består av träfibrer som frilagts industriellt och som formas till en skiva i en våt process. De våta fibrerna fildas ihop och binds ytterligare samman genom att de naturliga fiberbindningarna i trä (lignin) återbildas då skivan varmpressas. Genom att variera presstrycket får man olika typer av träfiberskivor. I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av konventionella träfiberskivor varför de kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

Den färdiga skivan har en slät framsida och enpräglad baksida (viramönstrad).

Hård Board har god hållfasthet, kan målas och är lättarbetad. Skivorna innehåller varken hälso- eller miljöskadliga ämnen.

Densiteten är c:a 940 kg/m<sup>3</sup>.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

## Användningsområde

Sydd och emballage.

## Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



# Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörg för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

# Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
1220x2440 Hård Board standard	3	150
1220x2440 Hård Board	3	330
1220x2440 Hård Board ind kval	3	150
1220x2440 Perf 5/13 mm deln	3	150
1220x2440 Hård Board standard	4,8	75
1220x2745 Hård Board ind kval	6	50
1220x2440 Hård Board	7	75

