

1 sept

2023

Produktblad

Oljehärdad board



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



kg/m³
Densitet
940

mm
Tjocklek
3–6

Tillsatser
Utan lim

Produktbeskrivning

Träfiberskiva med hög densitet som impregnerats med torkande oljor vilket gör skivan vattenavstötande och ger en högre fuktbeständighet. Oljehärdad board består av träfibrer som blöts upp och pressas samman genom högt tryck och värme. Under tillverkningens förlopp impregneras skivan med torkande oljor.

I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Skivorna kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).

Användningsområde

Till ändamål där det ställs högre krav på hållfasthet och fuktbeständighet, där en vanlig standardskiva inte riktigt räcker till. T.ex. som takboard, beklädnad, slitskikt, emballage, yttertak, golv m.m.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.

Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
1220x2440 Oljehärdad board HBH	3	150
1220x2745 Oljehärdad board HBH	3	150
1220x3050 Oljehärdad board HBH	3	150
1220x3050 Oljehärdad board	4,8	75
1220x2745 Oljehärdad board ind kval	6	50
1200x3245 Oljehärdad	6	50

